

ツヤ復元コート

陶器への密着性・光沢性・防汚性・耐久性・耐薬剤性に優れたコート剤！！

トイレコートシステムのコート被膜は、陶器表面に比べ他の物質との吸着力が小さく、離型性(非接着性)があるため、付着した汚れが落としやすい。



施工手順

- 1.酸性洗剤と研磨シートで洗浄し、汚れを除去します。
※こびりついた尿石には尿石除去剤、黒スジには磁器タイル用洗剤等を使用して洗浄します。
 - 2.水洗いし、汚れ、洗剤分を十分に洗い流します。
 - 3.水分を拭き取り、しっかりと乾燥させます。
※水分があるとコート剤の密着不良や白濁などが発生します。
- Step1** 30分 下地処理
- 1.塗布する量だけ小分けカップに移します。
 - 2.刷毛・スポンジ等で均一に塗布します。
※乾燥が非常に早いので、1回塗りで仕上げます。(刷毛を返さない)
標準塗布量: 30ml/m²
- Step2** 3分 コーティング
- Step3** 40分 乾燥
- 乾燥時間の目安**
- 25℃～ 40分
 - 10℃～24℃ 2時間
 - 5℃～9℃ 3時間半
- ※5℃以下の場合には被膜が十分に硬化しないため施工しないで下さい。

日常清掃

日常清掃洗剤又はトイレアルファ・スリーで洗浄して下さい。

■再コート

Step1→Step2→Step3 の手順で行って下さい。